

Carbon Steel Pipes for Mechanical and Pressure Applications

ท่อเหล็กกล้า สำหรับงานระบบเครื่องกลและแรงดัน

ASTM A53

Grade	% Chemical Composition (Max)										Mechanical Properties (Min)		
	C	Si	Mn	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Yield Strength	Tensile Strength	Elongation
											MPa	MPa	%
Grade A	0.25	-	0.95	0.05	0.045	0.40	0.40	0.40	0.15	0.08	205	330	As Per Standard
Grade B	0.30	-	1.20	0.05	0.045	0.40	0.40	0.40	0.15	0.08	240	415	As Per Standard

Nominal Size		Outside Diameter	Thickness	Weight (plain end)	Hydrostatic Test Pressure				Schedule
mm	inch	mm	mm	kg/m	Grade A		Grade B		
					psi	kPa	psi	kPa	
15	1/2"	21.30	2.77	1.27	700	4800	700	4800	40
			3.73	1.62	850	5900	850	5900	80
20	3/4"	26.70	2.87	1.69	700	4800	700	4800	40
			3.91	2.20	850	5900	850	5900	80
25	1"	33.40	3.38	2.50	700	4800	700	4800	40
			4.55	3.24	850	5900	850	5900	80
32	1 1/4"	42.20	3.56	3.39	1200	8300	1300	9000	40
			4.85	4.47	1800	12400	1900	13100	80
40	1 1/2"	48.30	3.68	4.05	1200	8300	1300	9000	40
			5.08	5.41	1800	12400	1900	13100	80
50	2"	60.30	3.91	5.44	2300	15900	2500	17200	40
			5.54	7.48	2500	17200	2500	17200	80
65	2 1/2"	73.00	5.16	8.63	2500	17200	2500	17200	40
			7.01	11.41	2500	17200	2500	17200	80
80	3"	88.90	5.49	11.29	2220	15300	2500	17200	40
			7.62	15.27	2500	17200	2500	17200	80
90	3 1/2"	101.60	5.74	13.57	2030	14000	2370	16300	40
			8.08	18.63	2800	19300	2800	19300	80
100	4"	114.30	6.02	16.07	1900	13100	2210	15200	40
			8.56	22.32	2700	18600	2800	19300	80
125	5"	141.30	6.55	21.77	1670	11500	1950	13400	40
			9.52	30.94	2430	16800	2800	19300	80
150	6"	168.30	7.11	28.26	1520	10500	1780	12300	40
			10.97	42.56	2350	16200	2740	18900	80
200	8"	219.10	6.35	33.31	1040	7200	1220	8400	20
			7.04	36.31	1160	7800	1350	9300	30
			8.18	42.55	1340	9200	1570	10800	40
			10.31	53.08	1700	11700	2000	13800	60
			12.70	64.64	2090	14400	2430	16800	80
250	10"	273.00	6.35	41.75	840	5800	980	6800	20
			7.80	51.01	1030	7100	1200	8300	30
			9.27	60.29	1220	8400	1430	9900	40
300	12"	323.80	6.35	49.71	710	4900	820	5700	20
			8.38	65.18	930	6400	1090	7500	30
			10.31	79.70	1150	7900	1340	9200	40
350	14"	355.60	6.35	54.69	640	4400	750	5200	10
			7.92	67.90	800	5500	940	6500	20
			9.52	81.25	960	6600	1120	7700	30
			11.13	94.55	1130	7800	1310	9000	40
400	16"	406.40	6.35	62.64	560	3900	660	4500	10
			7.92	77.83	700	4800	820	5700	20
			9.52	93.17	840	5800	980	6800	30
			12.70	123.30	1120	7700	1310	9000	40

Dimension Tolerances	Outside Diameter	Thickness	Weight
	NPS ≤ 1 1/2 in (40 mm) NPS ≥ 2 in (50 mm)	: ±0.016 in (0.41 mm) : ±1% from specified OD	-12.5 %, +Not Limit